

# GAUDIOS



## DORATO EGIPTOS

**TYNK STRUKTURALNY TYPU PIASKOWIEC**

### **PRZEZNACZENIE:**

Tynk strukturalny typu piaskowiec, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Jest produktem na bazie piaskowca o 99% zawartości krzemionki. Forma „wyżyłowań” i kolorystyka jest uzależniona od dekoratora i oczekiwań inwestora. Masę nakłada się dwukrotnie przy pomocy pacy weneckiej. Wybarwienie tynku następuje poprzez użycie rozcieńzonego podbarwionego preparatu IMPREGNA SIL. Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

### **PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:**

**Przygotowanie podłoża:** Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

**NAKLADANIE:** Powierzchnię zagruntować preparatem ESRUNT K. Masę DORATO EGIPTOS należy nakładać dwukrotnie przy pomocy pacy weneckiej. Pierwszą warstwę nałożyć pacą na gładko, drugą należy nałożyć na suchą pierwszą warstwę i rozwałkować na mokro wałkiem malarskim zaraz po nałożeniu. Wybarwienie wykonać rozcieńczonym i podbarwionym preparatem IMPREGNA SIL. W tym celu zabarwiony IMPREGNA SIL rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 (IMPREGNA SIL : woda) i nanieść na wilgotną drugą warstwę masy przy pomocy wałka. Kolor powinien być bardzo delikatny. Następnie wymalować nierozcieńczonym i podbarwionym preparatem IMPREGNA SIL przy pomocy pędzla wzór „wyżyłowań” i rozwałkować (wprasować) wałkiem malarskim. Wszystkie prace na drugiej warstwie wykonujemy na mokro. Strukturę możemy pozostawić chropowatą lub po wszystkich zabiegach zagładzić powierzchnię pacą wenecką.

**IMPREGNOWANIE:** W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu.

Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

**UWAGI:**

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego produktu z innymi wyrobami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Produkt należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

**ZALECENIA BHP:**

Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

|  |   |
|--|---|
| → powłoka:   | struktura przypominająca naturalny piaskowiec   |
| → nakładanie:  | paca wenecka lub wałek  |
| → wydajność:   | ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru) |
| → przechowywać w temp.:                                    | +5÷25°C   |
| → stosować w temp. otoczenia i podłoża:                    | +10÷25°C  |
| → czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: | 12 godz.  |
| → nanoszenie kolejnej warstwy:                             | po minimum 12 godz.   |
| → zalecana ilość warstw:                                   | 2 + impregnacja   |
| → mycie narzędzi przed całkowitym utwardzeniem:            | woda  |
| → gwarancja:   | 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)  |
| → opakowania:  | 18 kg   |

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.