

GAUDIOS



STRIATO GAURUST

TYNK DEKORACYJNY „RDZA MINERALNA”

PRZEZNACZENIE:

Tynk na bazie krzemianów i perłowej miki, doskonale odwzorowuje naturalnie występujący skorodowany metal. Produkt polecany do wnętrz w stylu industrialnym. Aplikacja pacą stalową, dwukrotnie na gładko lub innym narzędziem według inwencji wykonawcy. Produkt wykonany jest z minerałów i nie zawiera związków metali ciężkich. Produkt ekologiczny. Stosowany również na zewnątrz (po zaimpregnowaniu) w systemach dociepleń.

Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Przygotowanie podłoża: Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odstąpienia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKLADNIE:

EFEKT SPATYNOWANEJ BLACHY: Zagruntować podłoże podkładem ESGRUNT K. Nałożyć masę w wersji srebrnej (Silver) pacą wenecką na gładko. Nałożyć ponownie drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej przy pomocy tej samej pacy dokładając inne kolory tej samej masy. Zagładzić kierunkowo lub bezładnie na gładko.

EFEKT CORTEN: Nakładać jak wyżej stosując bazę złotą (Gold).

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu.

Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.farbpigment.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:

Ze względu na różnorodność technologii i surowców stosowanych w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

ZALECENIA BHP:

Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

| | |
|--|---|
| → powłoka: | połysk metaliczny |
| → nakładanie: | paca wenecka |
| → wydajność: | ok. 0,5 kg/m ² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru) |
| → przechowywać w temperaturze: | +5÷25°C |
| → stosować w temp. otoczenia i podłoża: | +10÷25°C |
| → czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: | 12 godz. |
| → nanoszenie kolejnej warstwy: | po minimum 12 godz. |
| → zalecana ilość warstw: | 2 |
| → mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: | woda |
| → gwarancja: | 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie) |
| → opakowania: | 6 kg |

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.